

Betreff: Schallabsorptionsgrad einer Dekoration (Prüfobjekt S 9604-17)
Schmitz-Werke GmbH, 48270 Emsdetten

Messdatum: 24. August 2005

Kurzbeschreibung: Dekoration „drapilux-117“
glatt aufgehängt
mittlerer Wandabstand: 15 cm

Messverfahren: Messung nach DIN EN ISO 354: 2003
Abmessungen des Prüfobjekts: 4,20 m x 3,00 m
Hallraum-Volumen: 392 m³.

Klimatische Bedingungen: Lufttemperaturohne Probe: 22 °C
mit Probe: 22 °C
rel. Feuchte der Luft ohne Probe: 61 %
mit Probe: 61 %

Messergebnis: Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354:2003

f [Hz]	α_s
100	0,01
125	0,02
160	0,06
200	0,10
250	0,17
315	0,28
400	0,43
500	0,52
630	0,62
800	0,67
1000	0,58
1250	0,44
1600	0,47
2000	0,57
2500	0,52
3150	0,57
4000	0,58
5000	0,64

